

POLIMAL®

VE-2ММ ТР

Применение

Polimal VE-2ММ ТР предназначена для производства химически стойких стеклопластиковых изделий, например матрицы, гальванические ванны, емкости и т.п.

Свойства

Polimal VE-2ММ ТР винилэфирная химически стойкая, тиксотропная, предускоренная смола.

Преимущества при использовании

- Высокая химическая стойкость
- Высокая стойкость к гидролизу
- Отличные перерабатывающие качества
- Отлично пропитывает стекломатериалы
- Сухая поверхность после отверждения

Стандартные характеристики

Характеристика/Стандарт	Ед.изм	Значен.
Вязкость при 25 °С в соответствии с ISO 3219	мПа·с	250 - 350
Время гелеобразования при 25 °С в соответствии с DIN 16945	мин.	20 –30
Предел прочности в соответствии с ISO 527	МПа	75
Прочность при изгибе в соответствии с ISO 178	МПа	110
Модуль упругости при растяжении в соответствии с ISO 527	МПа	3500
Удлинение при растяжении в соответствии с ISO 527	%	3
Деформационная теплостойкость, HDT, в соответствии с ISO 75	°С	95
Твердость по Барколу ASTM-D 2583-95	°В	35
Гарантийный срок	месяц	3

Время гелеобразования с: 2% Luperox K-1S (МЭКП).

Механические характеристики указаны для отверждения неармированной смолы в течение 24 ч при комнатной температуре с постотверждением в течение 2 часов при 80 °С.

Условия хранения

Хранить в закрытой упаковке в сухом, темном и прохладном месте при температуре не выше 25 °С.

Условия обработки

Перед использованием смолу следует перемешать.

Требуется, чтобы температура смолы для обработки была не ниже 15 °С. Для хорошего отверждения необходимо, чтобы температура окружающей среды была выше 18 °С, а влажность воздуха – низкой. Наилучшие условия отверждения обеспечиваются с использованием 1-2 % МЭКП в качестве отвердителя. Для получения оптимальных результатов проводится постотверждение при повышенных температурах.

Внимание! Полиэфирная смола относится к легко воспламеняющим жидкостям! Температура вспышки паров стирола содержащихся в смоле – 31 °С. В ходе работы необходима организации вентиляции рабочих мест, а рабочие должны использовать средства защиты!

Polimal® является торговым названием ненасыщенных полиэфирных смол производства **CIECH - Sarzyna S.A.**

Luperox® является зарегистрированным торговым названием продукции компании **ARKEMA.**

Данные и предположения, включенные в настоящий документ, основаны на наших собственных испытаниях и считаются достоверными. Тем не менее, компания не несет ответственности за действия и потери, прямо или косвенно возникающие в результате использования нашей продукции. Перед применением пользователь должен проверить свойства, безопасность и качество продукта

Примечание:

Вышеизложенная информация не заменяет собой Паспорт безопасности материала и Техническую спецификацию, которые являются вышестоящими документами и предоставляются по запросу заказчика.