

# POLYPARK

Стекловуаль AEMS-30-1000

[msk@polypark.ru](mailto:msk@polypark.ru)

+7 (495) 877-53-02

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стекловуаль AEMS-30-1000 производится из измельченного волокна Е-стекла методом мокрого формования. Стекловуаль AEMS-30-1000 совместима с ненасыщенными полиэфирными (UP) и винилэфирными (VE) смолами и широко используется в ламинатах внутренних и наружных поверхностей труб и резервуаров для улучшения стойкости к химической коррозии, прочности ламината, внешнего вида и продления срока службы.



- Равномерное распределение волокна
- Гладкая и мягкая поверхность
- Быстрое смачивание и быстрое нанесение
- Отличные формовочные свойства

Характеристика	Единицы измерения	Значение
Вид стекла	-	E Glass
Плотность	г/м <sup>2</sup>	30 ± 2
Ширина	мм	1000
Содержание влаги	%	≤0,5
Прочность на растяжение	Н	≥25
Потери при прокаливании	%	≤10
Длина мата в рулоне	Пог./м <sup>2</sup>	300
Вес рулона	Кг	9

### Упаковка

Упаковка рулона: Каждый рулон завернут в полиэтиленовую пленку, помещен в индивидуальную картонную коробку.

Упаковка поддонов: Поддоны не должны быть уложены более чем в 2 слоя.

### Хранение

Этот продукт следует хранить в сухом, проветриваемом и защищенном от дождя месте с температурой от 5°C до 35°C и влажностью от 35% до 65%. Рекомендуется хранить в неповрежденной упаковке, когда она не используется, во избежание сырости.