

Ровинг прямой POLYPARK ECR 24-2400 (P, W) специально разработан для процессов намотки, пултрузии, ткачества.

Имеет низкий уровень пушения и совместим с ненасыщенными полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными смолами.

Широко используется для производства деталей из стеклопластика методом намотки и пултрузии.



Характеристики:

- Высокие производственные показатели и низкое распушивание нити.
- Совместимость с различными системами смол.
- Быстрая и качественная пропитка.
- Превосходные армирующие свойства.

Технический параметр	Единица измерения	Показатель	Метод испытаний
Тип стекла	ECR-стекло, содержание примесей R ₂ O < 0,8%		
Диаметр нити	мкм	24 ±1	GB/T 7690.5
Линейная плотность	текс	2400 ±5%	GB/T 7690.1
Содержание влаги	%	≤ 0,10	GB/T 9914.1
Потери при прокаливании	%	0,45±0,10	GB/T 9914.2
Прочность на разрыв	Н/ текс	≥0.30	GB/T 7690.3

Упаковка

Собранный ровинг упаковывается в полиэтиленовый пакет или пленку, а затем упаковывается на поддон. Вес каждого рулона составляет от 17 до 19 кг. Каждый поддон укладывается по 48 рулонов (3 слоя) или 64 рулона (4 слоя). Размер поддона: 1,14×1,14×0,95 м, 1,14×1,14×1,2 м.

Хранение

Ровинг следует хранить в сухом и прохладном, проветриваемом помещении. Не допускается попадание влаги на стеклоровинг.

Поддоны не должны быть уложены более 2 слоев, а картонные коробки не должны превышать 4 слоя. Рекомендуется не превышать срок хранения более 12 месяцев.