



泰山玻璃纤维  
Taishan Fiberglass

Стекломат изготовлен из равномерно распределенного рубленого стекловолна (Е-стекло) с эмульсионным связующим.

Сферы применения: автомобилестроение, судостроение, авиастроение, строительство, производство сантехники и прочих компонентов из стеклопластика.

- Равномерная толщина и оптимальная жесткость материала.
- Быстрое смачивание и пониженное потребление смолы.
- Отличные параметры формования, подходит для изготовления сложных форм.
- Хорошие механические свойства, коррозионная стойкость ламината.
- Совместим с системами ненасыщенных полиэфирных (UP) и винилэфирных (VE) смол.

| Характеристика                                  | Единицы измерения | Значение      |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Вид стекла                                      | -                 | EMCL          |
| Плотность                                       | г/м2              | 600           |
| Замасливатель                                   | -                 | PVAc Emulsion |
| Ширина                                          | мм                | 1270          |
| Содержание влаги                                | %                 | ≤ 0.40        |
| Время растворения связующего вещества в стироле | с                 | ≤40           |
| Вес рулона                                      | кг                | 47            |

### Упаковка

Стекломат упаковывается в термопластичные или полиэтиленовые пакеты рулонами, отдельно упаковывается в картонные коробки и укладывается на поддон. Каждый поддон укладывается 12 рулонов по вертикали или 9 или 6 рулонов по горизонтали.

Все поддоны не должны быть уложены более чем в 2 слоя, а картонные коробки не более чем в 5 слоев.

### Хранение

Стекломаты следует хранить в сухом, проветриваемом и защищенном от дождя месте при температуре от 5°C до 35°C и влажности от 35% до 65%. Рекомендуется хранить в неповрежденной упаковке, когда материал не используется, чтобы избежать попадания влаги.

Офис г. Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.38

Склад г. Москва, поселение Мосрентген, Проектируемый проезд № 134, вл4, к3, ворота 1